www.rudmet.ru

ISSN 0372-2929

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1926 г.
(№ 878)

2. 2016

Навоийский ГМК (с. 9–32)

Поздравляем с наградой К. С. Санакулова!

Указом Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова от 25 августа 2015 г. за выдающиеся заслуги перед государством и народом в деле укрепления независимости Узбекистана, упрочения его международного авторитета, успешного осуществления реформ, многолетний и самоотверженный труд в производственной и социальной сферах, а также за большой вклад в воспитание молодого поколения в духе патриотизма генеральному директору Государственного предприятия «Навоийский горно-металлургический комбинат» Кувандику Санакуловичу

Санакулову присвоено звание «Узбекистон Кахрамони» (Герой Узбекистана) и вручена медаль «Олтин Юлдуз» (Золотая Звезда) — высшая степень отличия.

К. С. Санакулов является крупным специалистом в области горно-металлургических технологий и талантливым организатором.

Глубокое знание производства, огромный опыт и склонность к научно-исследовательской работе позволили ему возглавить крупные проекты по развитию медной и золотодобывающей промышленности, обеспечивающие эффективное использование минерально-сырьевых ресурсов Узбекистана.

Многогранная деятельность К. С. Санакулова отражена более чем в 180 научных трудах, 10 монографиях; он автор 19 свидетельств и патентов на изобретения. Кувандик Санакулович имеет ряд государственных наград, удостоен звания заслуженного работника промышленности Республики Узбекистан.

Поздравляем Кувандика Санакуловича с высокой правительственной наградой и желаем ему здоровья, благополучия и дальнейших творческих успехов, удачи во всех делах и начинаниях!

*Российская академия естественных наук,
АО «ВНИПИпромтехнологии»,
Академия горных наук,
Институт горного дела УрО РАН,
редколлегия и редакция журнала «Цветные металлы»*

В данном выпуске журнала на с. 9–32 опубликованы статьи, в которых представлены некоторые разработки сотрудников Навоийского горно-металлургического комбината, направленные на усовершенствование технологий.

УЧРЕДИТЕЛИ:

Издательский дом «Руда и Металлы», ПАО «ГМК «Норильский никель», Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Журнал выпускается при участии: Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Национального исследовательского Томского политехнического университета, Государственного Эрмитажа;

при содействии: Научно-производственного объединения «РИВС», Навоийского горно-металлургического комбината;

при поддержке: Научно-технического союза по горному делу, геологии и металлургии (Респ. Болгария)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор **А. В. Путилов**

Первый зам. главного редактора **А. В. Сысоев**

Зам. главного редактора **А. Г. Воробьев**

З. С. Абишева, Р. Х. Акчурин, М. В. Астахов (редактор раздела «Наноструктурированные металлы и материалы»), **Н. А. Белов** (редактор раздела «Металлообработка»), **В. А. Бочаров** (редактор раздела «Обогащение»), **Г. Ю. Боярко, В. А. Брюквин, А. А. Быкасов, Г. М. Вольдман** (редактор раздела «Магний, титан, редкие металлы, полупроводники»), **Н. В. Воробьев-Десятовский, В. В. Генеvски, Л. А. Глазунов, Ю. Ф. Гнедин, В. А. Дмитриев, А. М. Дриц, С. Ю. Ерошевич, А. В. Зиновьев, В. А. Игнаткина, В. С. Кальченко** (редактор раздела «Алюминий, глинозем, углеродные материалы»), **С. В. Киреев, С. С. Киров, Б. Г. Киселёв, П. А. Козлов, С. И. Корнеев, Ю. А. Король, Б. А. Котляр** (редактор раздела «Экономика и управление производством»), **Ю. А. Котляр, В. А. Крюковский, Ф. Д. Ларичкин, Е. А. Левашов** (редактор раздела «Композиционные материалы и многофункциональные покрытия»), **Ю. В. Левинский, Г. С. Макаров, Н. Е. Мальцев** (редактор раздела «Автоматизация»), **Ю. Н. Мансуров, М. А. Меретуков, В. И. Москвитин, С. С. Набойченко, А. И. Николаев, В. В. Пронников, А. М. Птицын, В. К. Румянцев, А. Г. Рыжов, Е. Н. Селиванов, Л. С. Стрижко** (редактор раздела «Тяжелые цветные металлы»), **А. В. Тарасов, А. Н. Федоров, Л. Ш. Цемехман, Л. Б. Цымбулов, М. Р. Шапировский, Ю. В. Шариков, Н. В. Шаркина** (редакционный координатор), **В. И. Щеголев**.

Зарубежные члены редколлегии: **Ж. Баатархуу** (Монголия), **В. В. Генеvски** (Болгария), **Д. Дрейсингер** (Канада), **Е. Жак** (Австралия), **К. Кнуутила** (Финляндия), **Б. Фридрих** (Германия).

Представители Издательского дома:

в Республике Казахстан: **З. С. Абишева** (Алматы) (8-10-727) 298-45-02

в Болгарии и балканских странах: **В. В. Генеvски** (София) (8-10-359-2) 987-57-27

в Чехии и Словакии: **М. А. Меретуков** (Прага) mamer@inbox.ru

в Венгрии и Австрии: **Г. Сентдьерди** (Будапешт) (8-10-36-30-9) 440-219

Партнеры:

DMG World Media (Великобритания) — www.dmgworldmedia.com; GDMB — Gesellschaft für Bergbau, Metallurgie, Rohstoff- und Umwelttechnik (Германия) — www.GDMB.de; Interall — International Aluminium Publications (Италия) — www.interall.it

РЕДАКЦИЯ:

зам. главного редактора **А. Г. Воробьев**; редакционный координатор, выпускающий редактор **Н. В. Шаркина**;

ведущий редактор **А. Ю. Слепцова**; редактор **А. А. Шарончикова**; младший редактор **А. С. Ахмаджиди**;

ответственная за материалы, опубликованные на английском языке **Д. В. Аникина**; корректор **Ю. И. Королёва**;

ответственная за предпечатную подготовку издания **О. Ю. Жукова**; менеджер по производству и распространению **М. А. Уколов**.

Издатель — АО «Издательский дом «Руда и Металлы»
Адрес издателя: 119049, г. Москва, В-49, а/я № 71

Адрес редакции: Москва, Ленинский просп., д. 6,
корп. 2, НИТУ МИСиС, комн. 624
Почтовый адрес: 119049, г. Москва, В-49, а/я № 71
Тел./факс: (495) 955-01-75; моб.: 8-926-504-89-75
Эл. почта: tsvetmet@rudmet.ru; интернет: www.rudmet.ru

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)
(Свидетельство ПИ № ФС77-51659 от 02.11.2012 г.).
Товарный знак и название «Цветные металлы»
являются исключительной собственностью
Издательского дома «Руда и Металлы».

Материалы, отмеченные «Реклама», публикуются
на правах рекламы.

За достоверность рекламной информации
ответственность несет рекламодатель.

За достоверность научно-технической информации
ответственность несет автор.

За сроки размещения опубликованных статей
в базе данных Scopus редакция ответственности
не несет.

Перепечатка, все виды копирования
и воспроизведение материалов, публикуемых
в журнале, возможна только с письменного
разрешения редакции.

При перепечатке ссылка на журнал «Цветные
металлы» обязательна.

Отпечатано в типографии «Тисо Принт»
Адрес типографии: Москва, ул. Складочная,
д. 3, корп. 6,
тел.: (495) 504-13-56

Подписано в печать с оригинал-макета 24.02.16.
Формат 60х90 1/8. Печ. л. 12. Бумага мелованная.
Печать офсетная.
Тираж 1500 экз. Цена свободная
Дата выхода из печати 04.03.2016

ISSN 0372-2929

9 770372 292006 >

Содержание

Экономика и управление производством

Международный обзор рынка цветных металлов	6
---	---

Разработки сотрудников Навоийского горно-металлургического комбината

Поздравляем с наградой К. С. Санакулова!	2-я стр. обложки
Санакулов К. С., Мустакимов О. М., Эргашев У. А., Ахатов Н. А. О целесообразности применения комбинированных технологий для переработки особо упорных золотосульфидных руд	9
Музафаров А. М., Ослоповский С. А., Саттаров Г. С. Радиометрические исследования техногенных объектов	15
Исмагилов М. М., Хужакулов Н. Б., Гафуров К. Исследование пространственно-объемного распределения золота в лежалых хвостах ГМЗ-3	20
Музафаров А. М., Василенок О. П., Нарбадалов Ш. И., Саттаров Г. С. Оценка возможности использования некондиционных вод в гидрометаллургическом производстве	27

Обогащение

Малышев В. П., Бектурганов Н. С., Макашева А. М., Зубрина Ю. С. Вероятностная модель измельчения материалов как оператор самоорганизации и аттрактор процесса	33
--	----

Тяжелые цветные металлы

Теляков Н. М., Дарьин А. А., Теляков А. Н., Петухов А. А. Влияние специфики состава железомарганцевых конкреций Тихого океана и Балтийского моря на технологические показатели извлечения ценных компонентов	40
---	----

Благородные металлы и их сплавы

Бобоев Ф. Ш., Бобоев И. Р., Стрижко Л. С., Рябова А. В. Совершенствование практики кучного выщелачивания золота в суровых климатических условиях	46
---	----

Легкие металлы, углеродные материалы

Шахрай С. Г., Скуратов А. П., Кондратьев В. В., Ершов В. А. Утилизация теплоты анодных газов алюминиевого электролизера	52
Таланов А. А., Коцарь М. Л., Коншин Р. С., Киверин В. Л. Процессы дистилляции кальция в модернизированном оборудовании увеличенной производительности	57

Редкие металлы, полупроводники

Копкова Е. К., Муждабаева М. А., Громов П. Б., Кузнецов В. Я. Низкотемпературное неводное разложение пирохлора органическим растворителем	62
Гуро В. П., Юсупов Ф. М., Сафаров Е. Т., Рахматкариева Ф. Г. Выбор оптимального связующего для гранулирования молибденитового концентрата	68
Блохин А. А., Плешков М. А., Мурашкин Ю. В., Шнеерсон Я. М. Оценка возможности применения некоторых слабоосновных анионитов для конверсии вольфрамата натрия в вольфрамат аммония	74

Композиционные материалы и многофункциональные покрытия

Ракоч А. Г., Стрекалина Д. М., Гладкова А. А. Износостойкие покрытия на титановом сплаве ВТ6, получаемые методом плазменно-электролитического оксидирования	80
Бабкин В. Г., Терентьев Н. А., Чубарова Н. Е. Армирующие лигатуры для производства термически неупрочняемых композиционных сплавов на основе алюминия	85

Металлообработка

Кондратьев Д. А., Ковалевский А. В. Сплавообразование при диффузионном насыщении никеля и кобальта неодимом в расплаве $\text{LiCl} - \text{KCl} - \text{NdCl}_3$	92
--	----

Наши юбилеры

РЮМИНУ Александру Александровичу — 60 лет.	5
---	---

Журнал включен в Международные базы данных Scopus, Chemical Abstracts Service

Пятилетний импакт-фактор **РИНЦ** без самоцитирования **0,155**

Журнал по решению ВАК Минобразования РФ включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» по разработке месторождений твердых полезных ископаемых, по металлургии, по экономике, по химии.

Статьи всех авторов, в том числе аспирантов, публикуются в порядке общей очереди бесплатно (за исключением статей рекламного характера).

FOUNDERS OF "TSVETNYE METALLY" JOURNAL:

"Ore and Metals" Publishing House, "Norilsk Nickel" Mining and Metallurgical Company, National University of Science and Technology "MISIS".

With Participation of National Research Nuclear University "MEPhI", National Research Tomsk Polytechnic University, State Hermitage Museum.

With Assistance of Scientific and Production Association "RIVS", Navoi Mining & Metallurgy Combinat.

With the support of Scientific and Engineering Union on Mining, Geology and Metallurgy (Republic of Bulgaria).

Editorial Board:

Chief Editor: **Alexander Putilov**; 1st Deputy Chief Editor: **Anatoly Sysoev**; Deputy Chief Editor: **Alexander Vorobev**.

Editorial Coordinator: **Natalya Sharkina**; Executive Editor: **Anastasia Sleptsova**; Editor: **Anastasia Sharonchikova**; Junior Editor: **Alexandra Atmadzhidi**; Responsible for content in English: **Daria Anikina**.

© Designed by: "Ore and Metals" Publishing House,
journal "Tsvetnye Metally", 2016

Mailing address: Russia, 119049, Moscow, P. O. Box # 71

Phone/fax: +7-495-955-01-75

Internet: www.rudmet.com; **e-mail:** tsvetmet@rudmet.com

Printed in "Tiso Print" publishing house

Contents

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF PRODUCTION

<i>International review of management of non-ferrous metals</i>	6
---	---

BENEFICATION

Sanakulov K. S., Mustakimov O. M., Ergashev U. A., Akhatov N. A. About the expediency of application of combined technologies for processing of high refractory gold-sulfide ores	9
Muzafarov A. M., Oslopovskiy S. A., Sattarov G. S. Radiometric investigations of technogenic objects	15
Ismagilov M. M., Khuzhakulov N. B., Gafurov K. Research of spatial-volumetric distribution of gold in the stale tailings of Hydrometallurgical Plant No. 3.	20
Muzafarov A. M., Vasilenok O. P., Narbadalov Sh. I., Sattarov G. S. Assessment of the possibility of the off-spec water application in hydrometallurgical production	27

Malyshev V. P., Bekturganov N. S., Makasheva A. M., Zubrina Yu. S. Probabilistic model of material grinding as a self-organization operator and process attractor	33
--	----

HEAVY NON-FERROUS METALS

Telyakov N. M., Darin A. A., Telyakov A. N., Petukhov A. A. Influence of the specific character of the content of iron-manganese concretions of the Pacific Ocean and Baltic sea on technological indicators of valuable component extraction	40
--	----

NOBLE METALS AND ALLOYS

Boboev F. Sh., Boboev I. R., Strizhko L. S., Ryabova A. V. Improvement of the practice of heap leaching of gold in severe climatic conditions	46
--	----

LIGHT METALS, CARBON MATERIALS

Shakhrai S. G., Skuratov A. P., Kondratev V. V., Ershov V. A. Heat recovery of anode gases of aluminium electrolyzer	52
Talanov A. A., Kotsar M. L., Konshin R. S., Kiverin V. L. Calcium distillation processes in modernized equipment with increased productivity	57

RARE METALS, SEMICONDUCTORS

Kopkova E. K., Muzhdabaeva M. A., Gromov P. B., Kuznetsov V. Ya. Low-temperature nonaqueous decomposition of chalcocyanite by organic solvent	62
Guro V. P., Yusupov F. M., Safarov E. T., Rakhmatkarieva F. G. The choice of optimal binder for molybdenite concentrate granulation	68
Blokhin A. A., Pleshkov M. A., Murashkin Yu. V., Shneerson Ya. M. Assessment of the possibility of application of some weakly basic anionites for conversion of sodium tungstate into ammonium tungstate	74

COMPOSITES AND MULTIPURPOSE COATINGS

Rakoch A. G., Strekalina D. M., Gladkova A. A. Wear-resistant coatings on titanium alloy VT6 (BT6), obtained by plasma-electrolytic oxidation method	80
Babkin V. G., Terentev N. A., Chubarova N. E. Reinforcing base metals for the production of non-heat-treatable composite aluminium-based alloys	85

METAL PROCESSING

Kondratev D. A., Kovalevskiy A. V. Alloy-formation during the diffusion saturation of nickel and cobalt with neodymium in the smelt LiCl – KCl – NdCl ₃	92
---	----

Армирующие лигатуры для производства термически неупрочняемых композиционных сплавов на основе алюминия

УДК 669.71:055

В. Г. Бабкин, профессор¹**Н. А. Терентьев**, аспирант¹, эл. почта: fantasy114@ya.ru**Н. Е. Чубарова**, студент¹¹ Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия.

Рассмотрены особенности технологии производства армирующих лигатур системы Al – Ti (Zr) – C, Al – B – C и возможности их применения для упрочнения алюминия технической чистоты марки А6 и деформируемых сплавов марки АД31. В качестве металлической основы для получения лигатур использовали технический алюминий чистотой не менее 99,6 % (мас.), в котором при температуре 1000–1100 °С синтезировали термостабильные нано- и микроразмерные частицы TiC, ZrC, C₂Al₃B₄₈, практически нерастворимые при общепринятых температурах плавки и литья. С целью оценки влияния скорости кристаллизации на структуру армирующих лигатур заливку расплава осуществляли в стальную или медную водоохлаждаемую форму, а также в воду при получении гранулированной лигатуры. Исследованы химический и фазовый составы лигатур и микроструктура литых образцов. В структуре всех лигатур три фазы: алюминиевый твердый раствор (Al_α), нано- и микроразмерные частицы ZrC, TiC, C₂Al₃B₄₈, равномерно распределенные в металлической матрице, и алюминиды титана, циркония, бора игольчатой или пластинчатой морфологии. С применением разработанных армирующих лигатур получены новые композиционные сплавы на основе алюминия и деформируемого сплава системы Al – Mg – Si. Определено влияние состава, скорости охлаждения и интервала кристаллизации сплавов на микроструктуру и физико-механические свойства композиционного материала. При повышении скорости охлаждения сплавов с 10 до 100 °С/с происходит измельчение структурных составляющих лигатуры в 5–10 раз. По данным термического анализа интервал кристаллизации сплавов убывает в ряду: (Al – Ti – C) → (Al – B – C) → (Al – Zr – C), в такой же последовательности уменьшается размер зерна и повышается прочность сплава.

Ключевые слова: лигатура, алюминиевые сплавы, синтез, армирующая частица, матричный расплав, композиционный материал, скорость охлаждения, интервал кристаллизации.

DOI: <http://dx.doi.org/10.17580/tsm.2016.02.14>

Введение

Общепринятой технологией упрочнения алюминиевых сплавов является их легирование небольшими добавками переходных металлов (Ti, Zr, Cr, V и др.). В условиях литья слитков часть переходных металлов выделяется из расплава при кристаллизации в виде первичных интерметаллидов грубой морфологии, что снижает пластичность и трещиностойкость полуфабрикатов. Высокоскоростная кристаллизация с последующим старением сплава обеспечивает выделение из твердого расплава интерметаллидных упрочняющих фаз микро- и наноразмеров, в результате повышаются прочность, коррозионные свойства и характеристики трещиностойкости [1–3]. При легировании алюминиевых сплавов переходными металлами возникают некоторые трудности: при высоком содержании переходных и редкоземельных металлов температура приготовления сплава повышается до 1100–1200 °С; в процессе первичной кристаллизации возможно укрупнение интерметаллидных фаз, снижающих пластичность слитков и механические свойства готовых полуфабрикатов; получение мелкозернистой структуры при непрерывном

литье слитков требует повышенных скоростей охлаждения, что возможно при литье слитков малого диаметра или при переходе со слитковой технологии на гранульную [4]. С целью уменьшения числа кристаллизационных интерметаллидов предложено комплексное легирование сплавов переходными металлами, например двумя добавками, одна из которых образует с алюминием систему эвтектического типа (Sc), а другая — перитектического типа (Zr) [1]. В этом случае наиболее сильное пересыщение твердого раствора достигается для тройного сплава Al – Sc – Zr с равным (% (мас.)) отношением скандия к цирконию при их суммарном содержании 1,5 %. Таким образом, комплексное легирование алюминиевых сплавов переходными металлами с целью повышения их прочности и жаропрочности является, несомненно, перспективным. Другим важным направлением в области создания новых сплавов, обладающих повышенными механическими и эксплуатационными свойствами, является разработка эффективных технологий получения алюмоматричных композиционных сплавов, состоящих из металлической основы и термостабильных наполнителей в виде тугоплавких частиц, вводимых или инициируемых

© В. Г. Бабкин, Н. А. Терентьев, Н. Е. Чубарова, 2016

в результате экзотермических реакций [5–11]. Однако синтез упрочняющих боридных и карбидных фаз непосредственно в расплаве при приготовлении композиционного сплава требует его высокого перегрева для растворения исходных компонентов, что приводит к угару и повышенному окислению алюминия при плавке, а также препятствует полному взаимодействию компонентов в процессе синтеза армирующих частиц. Поэтому для производства композиционных сплавов на основе алюминия требуется применение промежуточных сплавов (лигатур), содержащих достаточно большое число армирующих частиц заданного размера, практически нерастворимых при температурах плавки и литья.

Для обеспечения качества отливок и полуфабрикатов из композиционных сплавов к армирующим лигатурам предъявляют следующие требования:

- высокая дисперсность армирующих керамических фаз лигатурного композиционного сплава;
- отсутствие заметного растворения керамических частиц в расплаве матрицы и достаточно низкая температура ее плавления, что обеспечивает минимальный перегрев основного расплава при введении в него армирующей лигатуры;
- термодинамическая стабильность расплавов лигатур и отсутствие в них коагуляции упрочняющих частиц.

Цель данной работы — разработка технологии получения армирующих лигатур системы Al – Ti (Zr) – C, Al – B – C, изучение их структур и возможности их применения для упрочнения алюминия технической чистоты марки А6 и деформируемых алюминиевых сплавов марки АД31.

Исходные материалы и методика проведения исследований

Исследовали армирующие лигатуры, в качестве металлической основы которых использовали технический алюминий марки А6 (ГОСТ 11069–2001 [12]), содержащий, % (мас.): 0,090 Si; 0,240 Fe; 0,004 Cu; 0,003 Mn; 0,001 Mg; 0,001 Cr; 0,002 Ni; 0,006 Zn; 0,002 V; 0,001 Zr; остальное — Al. Для получения армирующих лигатур предварительно готовили двойные лигатуры Al – 10 Ti, Al – 5 B, Al – 10 Zr путем восстановления легирующего металла алюминием из солей фтортитаната, фторбората и фторцирконата калия соответственно. Приготовление композиционной лигатуры осуществляли в следующей последовательности. Технический алюминий плавил в индукционной тигельной печи и при температуре 1000–1100 °С в расплав вводили двойную лигатуру из расчета синтеза в расплаве заданного количества армирующих частиц. После полного растворения легирующего компонента и перемешивания расплава графитовой мешалкой осуществляли порционный ввод с помощью колокольчика алмазграфитового наноразмерного порошка НП-АГ, завернутого в алюминиевую

фольгу. Расплав при периодическом перемешивании выдерживали в печи для протекания реакции синтеза армирующих керамических частиц TiC, ZrC, $C_2Al_3B_{48}$ [7] и после снятия шлака с поверхности расплава отливали пробы для химического анализа и металлографических исследований. С целью оценки скорости кристаллизации на структуру армирующей лигатуры заливку осуществляли в стальную и медную водоохлаждаемую форму, а также в воду для получения гранулированной лигатуры.

Микроструктуру образцов лигатур и композиционных сплавов, полученных с их применением, изучали с помощью оптического микроскопа Axio Observer, а для измерения температур и энтальпий переходов, исследования процесса плавки и кристаллизации композиционных сплавов на основе алюминия применяли синхронный термический анализатор фирмы NETZSCH STA 449C Jupiter.

Результаты исследований и их обсуждение

Для лабораторных исследований были получены цилиндрические образцы лигатурных сплавов диаметром 10 мм и высотой 100 мм с различным содержанием армирующих частиц. Результаты химического анализа сплавов системы Al – Zr – C; Al – Ti – C; Al – B – C и микроструктуры образцов представлены в табл. 1 и на рис. 1.

Микроструктура лигатуры системы Al – Zr – C, изготовленная со скоростью охлаждения 10 К/с (стальной кокиль), состоит из трех фаз: алюминиевый твердый раствор (Al_α), алюминид циркония и карбид циркония. В присутствии углерода в структуре лигатур системы Al – B – C образуется фаза $C_2Al_3B_{48}$, а в системе Al – Ti – C наряду с (Al_α) и Al_3Ti образуется карбид титана. Наличие

Таблица 1
Фактическое содержание легирующих компонентов и расчетное число упрочняющих фаз в литых композиционных лигатурах

Маркировка образцов	Zr, % (мас.)	B, % (мас.)	Ti, % (мас.)	Расчетное значение, % (мас.)
1-1	0,765	–	–	0,85
1-2	2,2	–	–	2,44
1-3	3,28	–	–	3,64
1-4	4,5	–	–	5,00
2-1	–	0,5	–	0,63
2-2	–	1,4	–	1,75
2-3	–	3,0	–	3,75
2-4	–	4,0	–	5,00
3-1	–	–	0,93	1,16
3-2	–	–	1,46	1,83
3-3	–	–	4,2	5,25
3-4	–	–	1,75	2,19

Рис. 1. Микроструктура образцов лигатурных сплавов, полученных литьем в стальной кокиль (а–в), в медный водоохлаждаемый кокиль (г–и):
а, г, ж — система Al–Zr–C (1-4);
б, д, з — система Al–B–C (2-4);
в, е, и — система Al–Ti–C (3-3)

в структуре нано- и микроразмерных углеродсодержащих фаз определяет термодинамическую стабильность композиционного сплава.

На рис. 1 показаны типичные выделения интерметаллидных частиц на примере сплавов с повышенным содержанием легирующего компонента: 1-4, 2-4, 3-3 (табл. 1). Видно, что алюминиды циркония (рис. 1, а) и титана (рис. 1, в) имеют игольчатую морфологию. Длина игл алюминида циркония составляет ~100 мкм, алюминида титана 200–300 мкм, а их ширина 5–8 и 8–10 мкм соответственно. Включения карбидов циркония и титана преимущественно размером менее 1–2 мкм равномерно распределены в матрице композиционного сплава (рис. 1, г, ж, е, и). С повышением скорости охлаждения до 100 К/с (водоохлаждаемый медный кокиль) размеры алюминидов Ti и Zr уменьшаются в 5–10 раз.

Согласно диаграмме состояния Al–B первичным интерметаллическим соединением является AlB_{12} [13], который, как отмечено выше, в присутствии углерода образует углеродсодержащий борид алюминия по реакции:

В области перитектической реакции возможно частичное образование диборида алюминия:

Таким образом, лигатура системы Al–B–C может состоять из трех фаз: твердый раствор (Al_α), углеродсодержащий борид переменного состава (C_nAlB_m) и диборид алюминия (AlB_2). На рис. 1, б, д, з показана микроструктура лигатурного сплава с фазой AlB_2 в виде тонких пластин длиной 50–100 мкм и толщиной до 2,5 мкм. В структуре сплава в достаточно большом количестве присутствует углеродсодержащий борид алюминия в виде частиц размером ~2 мкм. Размеры интерметаллидных фаз в исследуемых лигатурах значительно меньше, чем в чушковых лигатурах отечественного и зарубежного производства, изготовленных в горизонтальных чугунных изложницах при скоростях кристаллизации 3–5 К/с. Для получения мелкодисперсных включений интерметал-

лидов необходимо повышать скорость охлаждения сплава при кристаллизации, применяя литье в водоохлаждаемые формы. Параллельно проведенные эксперименты по гранулированию лигатурных сплавов литьем в воду дали результаты, аналогичные получаемым при изготовлении лигатур в водоохлаждаемом медном кокиле.

Для получения композиционных сплавов на основе алюминия применяли армирующие лигатуры в виде прутков. Сплавы плавил в индукционной тигельной печи. В качестве шихты для сплавов электротехнического назначения применяли алюминий марки А6, а для деформируемого сплава системы Al–Mg–Si — возврат производства прессованных профилей из сплава АД31. После расплавления шихты расплав перегревали до 740–760 °С, вводили лигатуру системы Al–Zr (Ti)–C или Al–B–C в соответствии с заданным составом. При этих температурах алюминиды титана, циркония и бора растворяются, а углеродсодержащие фазы остаются в растворе в виде нано- и микроразмерных частиц. Расплав выдерживали в течение 10 мин при температуре 750 °С, перемешивали и разливали в металлические формы. Из полученных образцов изготавливали пробы для химического анализа, физико-механических испытаний и металлографических исследований. Содержание упрочняющих фаз и микроструктура приведены в табл. 2 и на рис. 2 соответственно.

Как следует из рис. 2, упрочняющие частицы равномерно распределены в теле зерна и их размер не

Рис. 2. Микроструктура композиционных сплавов на основе алюминия марки А6, упрочненного армирующими лигатурами:
а — система Al – В – С (4-2); б — система Al – Zr – С (4-5); в — система Al – Ti – С (4-8)

Рис. 3. Структура композиционного сплава системы Al – 1,46 Ti – 0,37 C (4-9)

превышает 1–2 мкм. Лигатуры, применяемые для армирования матрицы, одновременно проявили и модифицирующий эффект. При избытке Zr, Ti и В в алюминиевом расплаве процесс кристаллизации начинается с выделения алюминидов из раствора и их адсорбции в виде мономолекулярных слоев на частицах TiC, ZrC или $C_2Al_3B_{48}$, которые становятся центрами кристаллизации алюминиевого твердого раствора. Эффект измельчения зерна будет зависеть от интервала кристаллизации сплава. Для оценки процессов плавления и кристаллизации композиционных сплавов выполнили синхронный термический анализ образцов на установке STA 449 Jupiter. Термические характеристики алюминия и композиционных сплавов на его основе приведены в табл. 3.

Таблица 2 Содержание упрочняющих фаз в композиционных сплавах на основе алюминия марки А6		
Маркировка образцов	Упрочняющие фазы	Массовая доля упрочняющих фаз*, %
4-1	$C_2Al_3B_{48}$	0,10
4-2		0,15
4-3		0,23
4-4	ZrC	0,17
4-5		0,26
4-6		0,42
4-7	TiC	0,35
4-8		1,16
4-9		1,83

* Al – остальное.

Таблица 3 Термические характеристики алюминия и композиционных сплавов					
Система	Кристаллизация, °C			Энтальпия, Дж/г	
	начало	пик	интервал	нагревание	охлаждение
A999	635,6	628,3	7,3	304,4	–258,8
A6	653,8	634,9	18,9	291,9	–238,3
Al – 0,26 ZrC	649,7	636,7	13,0	268,9	–244,8
Al – 0,51 ZrC	654,0	635,6	18,4	284,9	–266,8
Al – 0,35 TiC	662,1	637,9	24,2	275,5	–218,5
Al – 0,17 $C_2Al_3B_{48}$	654,8	635,6	19,2	299,6	–231,0
Al – 0,32 $C_2Al_3B_{48}$	654,7	635,1	19,6	291,3	–233,2

Результаты термического анализа подтверждают закономерности структурообразования композиционных сплавов. Чем больше интервал кристаллизации, тем больше размер зерна. По данным металлографического анализа, средний размер зерна убывает в следующем ряду сплавов: (Al – Ti – C) → (Al – В – C) → (Al – Zr – C). В такой же последовательности убывает интервал кристаллизации сплавов. Например, средний размер зерна в сплавах с содержанием армирующих компонентов ~0,3 % (мас.) при скорости охлаждения 10 °C/с составляет 50, 40 и 25 мкм соответственно для систем, армированных TiC, $C_2Al_3B_{48}$ и ZrC. Значения энтальпии более отрицательны для сплавов системы Al – Zr – C, что свидетельствует о термодинамической устойчивости первично кристаллизующихся алюминидов циркония и их высоком химическом сродстве к алюминию. Поэтому частицы ZrC, на которых кристаллизуются алюминиды циркония, в большей степени удовлетворяют требованиям потенциальных центров кристаллизации алюминиевого твердого раствора. Следует отметить, что при повышенных концентрациях армирующих частиц в структуре сплава (например, сплав 4-9, табл. 2) возможно появление иглообразных выделений Al_3Ti (рис. 3), снижающих пластичность сплава.

Структура композиционного сплава оказывает существенное влияние на механические свойства (рис. 4). Из рис. 4 следует, что с повышением количества упрочняющей фазы предел прочности на разрыв увеличивается, а относительное удлинение сплава снижается, при этом частицы TiC и ZrC существенно увеличивают электросопротивление (табл. 4).

Напротив, введение лигатуры системы Al – В – С в технический алюминий способствует снижению его электросопротивления за счет рафинирования алюминия бором и выделения мелкодисперсных TiB_2 и VB_2 , которые нерастворимы в жидком и твердом алюминии и в меньшей степени оказывают влияние на электропроводность. Как показали исследования [7], алюмоматричные композиционные сплавы, армированные углеродсодержащей боридной фазой, могут быть использованы в качестве материалов электротехнического назначения, работающих при повышенных температурах.

Сплавы на основе алюминия, упрочненные частицами ZrC, TiC, $C_2Al_3B_{48}$ и сохраняющие достаточную пластичность, могут быть применены в качестве деформируемых термически неупрочняемых сплавов для прессования. Поэтому в следующем разделе работы оценена возможность применения армирующих лигатур для упрочнения сплавов системы Al – Mg – Si, в частности сплавов АД31 (6063), широко применяемых в промышленности для производства прессованных полуфабрикатов в различных состояниях поставки [14]: в отожженном состоянии; после закалки и естественного

Таблица 4 Влияние армирующих частиц на удельное электросопротивление технического алюминия		
Фазы	Содержание упрочняющей фазы, % (мас.)	Удельное электросопротивление, Ом·мм ² /м
Исходный алюминий марки А6	–	0,0301
$C_2Al_3B_{48}$	0,10	0,0280
	0,15	0,0282
	0,32	0,0282
ZrC	0,17	0,0309
	0,26	0,0323
	0,42	0,0339
TiC	0,30	0,0373
	1,16	0,0360
	1,83	0,0357

Рис. 4. Влияние армирующих частиц $C_2Al_3B_{48}$ (а), TiC (б) и ZrC (в) на механические свойства технического алюминия

Таблица 5 Механические свойства термически упрочняемых промышленных сплавов и термически неупрочняемых композиционных сплавов				
Маркировка промышленных и композиционных сплавов	Количество упрочняющих фаз в композиционных сплавах, % (мас.)	Состояние поставки прессованных полуфабрикатов	σ_v , МПа	δ , %
6063, АД31	–	Мягкое отожженное состояние	100,0	29,0
		Закалка и естественное старение	167,0	20,0
		Закалка и искусственное старение	230–235	10,0
АД31	–	Литое состояние	107,8	14,2
		Закалка и естественное старение (суммарная деформация 60 %)	170,0	13,9
		Закалка и искусственное старение (суммарная деформация 60 %)	243,6	8,0
5–1	АД31 + 0,1 TiC	Литое состояние	111,6	9,0
		Суммарная деформация 60 %	248,1	10,0
5–2	АД31 + 0,1 $C_2Al_3B_{48}$	Литое состояние	106,3	12,0
		Суммарная деформация 60 %	218,6	9,5
5–3	АД31 + 0,3 $C_2Al_3B_{48}$	Литое состояние	110,4	10,0
		Суммарная деформация 60 %	257,8	9,0
5–4	АД31 + 0,1 ZrC	Суммарная деформация 60 %	245,4	9,4
	АД31 + 0,6 ZrC	Литое состояние	127,1	12,0
		Суммарная деформация 60 %	267,3	8,2

старения; после закалки и искусственного старения. В табл. 5 представлены результаты исследований механических свойств термически неупрочняемых сплавов системы Al – Mg – Si, упрочненных армирующими частицами, в литом и деформированном состояниях в сравнении со свойствами промышленных сплавов после термической обработки.

Как следует из табл. 5, сплавы 6063 (АД31) после деформационной обработки и искусственного старения имеют прочность на уровне 230 МПа. Применение армирующих лигатур для упрочнения низколегированных сплавов системы Al – Mg – Si позволяет повысить их прочность до 267 МПа, т. е. на 16 %, при этом из технологического процесса исключается термообработка сплавов. Упрочняющие фазы ZrC, TiC, $C_2Al_3B_{48}$, присутствующие в сплаве в виде тонкодисперсных частиц, способствуют измельчению структуры и повышают температуру рекристаллизации. Оптимизируя состав армирующих лигатур и технологию их получения, можно создавать композиционные сплавы с прочностью не менее 300 МПа без термической обработки, что позволит их использовать для силовых несущих конструкций, работающих при повышенных температурах.

Выводы

1. Разработана технология получения армирующих лигатур систем Al – Ti (Zr) – C, Al – B – C, в которых упрочняющие углеродсодержащие фазы в количестве до 5 % (мас.) синтезированы непосредственно в расплаве при температурах 1000–1100 °С с последующей кристаллизацией в металлических формах при скоростях охлаждения 10–100 °С/с.

2. Исследованы микроструктура и фазовый состав лигатур. В структуре всех лигатур выявлены три фазы: алюминиевый твердый раствор (Al_α), нано- и микро-размерные частицы ZrC, TiC, $C_2Al_3B_{48}$, равномерно распределенные в металлической матрице, и алюминиды титана, циркония, бора игольчатой или пластинчатой морфологии. С повышением скорости охлаждения сплавов с 10 до 100 °С/с происходит измельчение структурных составляющих лигатуры в 5–10 раз.

3. С применением прутковых армирующих лигатур при температурах 740–760 °С получены композиционные сплавы электротехнического назначения и сплавы для прессования профилей различного назначения. По данным термического анализа интервал кри-

сталлизации сплавов убывает в ряду (Al – Ti – C) → (Al – B – C) → (Al – Zr – C), в такой же последовательности уменьшается размер зерна и повышается прочность сплава.

4. Установлено, что лигатура системы Al – B – C наряду с повышением прочности технического алюминия за счет рафинирующего эффекта снижает его электропроводность, поэтому ее можно рекомендовать для получения алюмоматричных материалов электротехнического назначения.

5. Применение армирующих лигатур для сплавов системы Al – Mg – Si приводит к повышению их прочности при сохранении достаточной пластичности. Наибольший эффект достигнут с применением лигатуры Al – Zr – C. При содержании ZrC в сплаве АД31 в количестве 0,6 % (мас.) прочность деформированного композиционного сплава без термообработки повышается до 267,7 МПа, т. е. на 16 % по сравнению с термоупрочненным прессованным полуфабрикатом промышленного сплава.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Захаров В. В. Легирование алюминиевых сплавов переходными металлами // Технология легких сплавов. 2011. № 1. С. 22–28.
2. Knipling K., Dunand D., Seidman D. Precipitation evolution in Al – Zr and Al – Zr – Ti alloys during isothermal aging at 375–425 °C // Acta Materialia. 2008. Vol. 56. P. 114–127.
3. Taylor A., Zhang M.-X. Understanding the co-poisoning effect of Zr and Ti on the grain refinement of cast aluminum alloys // Metallurgical and Material Transaction A. 2010. Vol. 41A. p. 3412.
4. Елагин В. И. Пути развития высокопрочных и жаропрочных конструкционных алюминиевых сплавов в XXI столетии // Металловедение и термическая обработка. 2007. № 9. С. 3–11.
5. Косников Г. А., Баранов В. А., Петрович С. Ю. Литейные наноструктурные композиционные алюмоматричные сплавы // Литейное производство. 2012. № 2. С. 4–9.
6. Курганова Ю. А., Чернышова Т. А., Кобелева Л. И., Курганов С. В. Эксплуатационные характеристики алюмоматричных дисперсно-упрочненных композиционных материалов и перспективы их использования на современном рынке конструкционных материалов // Металлы. 2011. № 4. С. 71–75.
7. Бабкин В. Г., Терентьев Н. А., Черепанов А. И. Алюмоматричные композиционные сплавы электротехнического назначения, упрочненные нано- и микро-размерными эндогенными фазами // Металлы. 2014. № 5. С. 87–93.
8. Kocherginsky D. M., Reddy R. G. In situ processing of Al/SiC composite // Proc. symp. «In situ reactions for synthesis of composites, ceramics, and intermetallics». — Las Vegas, 1995. P. 159–167.
9. Babkin V. G., Terent'ev N. A., Cherepanov A. I. Aluminum-matrix electro-technical composite alloys hardened by endogenous nano- and microphases // Russian Metallurgy (Metally). 2014. No. 9. P. 756–761.
10. Unlu B. S. Investigation of tribological and mechanical properties of Al_2O_3 , SiC reinforced Al composites manufactured by casting or P/M method // Mater. Des. 2008. No. 29. P. 2002–2008.
11. Пат. 2516679 РФ. Литой композиционный материал на основе алюминия и способ его получения / Бабкин В. Г., Черепанов А. И., Терентьев Н. А.; опубл. 20.05.2014.
12. ГОСТ 11069–2001. Алюминий первичный. Марки. — Введ. 2003–01–01.
13. Эллиот Р. П. Структуры двойных сплавов : справочник. Т. I / пер. с англ. — М. : Металлургия, 1970. — 456 с.
14. Макаров Г. С. Слитки из алюминиевых сплавов с магнием и кремнием для прессования. Основы производства. — М. : Интермет Инжиниринг, 2011. — 528 с.

Tsvetnye Metally (Non-ferrous metals). 2016. No. 2. pp. 85–91
DOI: <http://dx.doi.org/10.17580/tsm.2016.02.14>

REINFORCING BASE METALS FOR THE PRODUCTION OF NON-HEAT-TREATABLE COMPOSITE ALUMINIUM-BASED ALLOYS

Information about authors

V. G. Babkin, Professor¹

N. A. Terentev, Post-Graduate Student¹, e-mail: fantasy114@ya.ru

N. E. Chubarova, Student¹

¹ Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia.

Abstract

This paper considers the peculiarities of the production technology of reinforcing base metals Al – Ti(Zr) – C, Al – B – C and possibilities of their application for hardening of commercial-purity aluminium A6 and wrought alloys AD 31 (AD31). Technical aluminium (purity is not less than 99.6% (wt.)) was used as metallic basis for base metal obtaining. Thermostable nano- and microdimensional particles TiC, ZrC, C₂Al₃B₄₈ (almost insoluble with standard melting and casting temperatures) were synthesized in this aluminium at the temperature of 1000–1100 °C. For the purpose of estimation of crystallization rate on reinforcing base metal structure, the melt was poured into steel and copper water cooling form, and into water during granulated base metal obtaining. Chemical and phase composition of base metals and microstructure of cast samples were investigated. Structure of all base metals includes three phases: aluminium solid solution (Al_α); nano- and microdimensional particles ZrC, TiC, C₂Al₃B₄₈, regularly distributed in metallic matrix; titanium, zirconium and boron aluminides with needle-shaped or lamellar morphology. New composite alloys on the basis of aluminium and wrought alloy Al – Mg – Si were obtained with application of developed reinforcing base metals. There was found the influence of structure, cooling rate and alloy crystallization interval on microstructure and physical-mechanical properties of composite material. Increase of alloy cooling rate from 10 to 100 °C/s leads to crushing of structural components of base metal by 5–10 times. Thermal analysis data tell that alloy crystallization interval is decreased in the following range: (Al – Ti – C) → (Al – B – C) → (Al – Zr – C). Grain size is decreased in the same sequence, and alloy durability is increased.

Key words: base metal, aluminium alloys, synthesis, reinforcing particle, matrix melt, composite material, cooling rate, crystallization interval.

References

1. Zakharov V. V. Legirovanie alyuminiyevykh splavov perekhodnymi metallami (Aluminium alloy building with transition metals). *Tekhnologiya legkikh splavov = Technology of Light Alloys*. 2011. No. 1. pp. 22–28.

2. Kniplung K., Dunand D., Seidman D. Precipitation evolution in Al – Zr and Al – Zr – Ti alloys during isothermal aging at 375–425 °C. *Acta Materialia*. 2008. Vol. 56. pp. 114–127.

3. Taylor A., Zhang M.-X. Understanding the co-poisoning effect of Zr and Ti on the grain refinement of cast aluminium alloys. *Metallurgical and Material Transaction A*. 2010. Vol. 41A. p. 3412.

4. Elagin V. I. Puti razvitiya vysokoprochnykh i zharoprochnykh konstruksionnykh alyuminiyevykh splavov v XXI stoletii (Ways of development of high-strength and high-temperature construction aluminium alloys in the XXI century). *Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov = Metal Science and Heat Treatment*. 2007. No. 9. pp. 3–11.

5. Kosnikov G. A., Baranov V. A., Petrovich S. Yu. Liteynye nanostrukturnye kompozitsionnye alyumomatrchnye splavy (Casting nanostructured composite aluminium-matrix alloys). *Liteynoe proizvodstvo = Foundry. Technologies and Equipment*. 2012. No. 2. pp. 4–9.

6. Kurganova Yu. A., Chernyshova T. A., Kobeleva L. I., Kurganov S. V. Ekspluatatsionnye kharakteristiki alyumomatrchnykh dispersno-uprochnennykh kompozitsionnykh materialov i perspektivy ikh ispolzovaniya na sovremennom rynke konstruksionnykh materialov (Exploitation characteristics of aluminium-matrix disperse-reinforced composite materials and prospects of their use on modern construction material market). *Metally = Metals*. 2011. No. 4. pp. 71–75.

7. Babkin V. G., Terentev N. A., Cherepanov A. I. Alyumomatrchnye kompozitsionnye splavy elektrotekhnicheskogo naznacheniya, uprochnennye nano- i mikrorazmernymi endogenными fazami (Aluminium-matrix composite electrotechnical alloys, reinforced by nano- and microdisperse endogenous phases). *Metally = Metals*. 2014. No. 5. pp. 87–93.

8. Kocherginsky D. M., Reddy R. G. In situ processing of Al/SiC composite. Proceedings of symposium “In situ reactions for synthesis of composites, ceramics, and intermetallics”. Las Vegas, 1995. pp. 159–167.

9. Babkin V. G., Terentev N. A., Cherepanov A. I. Aluminium-matrix electrotechnical composite alloys hardened by endogenous nano- and microphases. *Russian Metallurgy (Metally)*. 2014. No. 9. pp. 756–761.

10. Unlu B. S. Investigation of tribological and mechanical properties of Al₂O₃/SiC reinforced Al composites manufactured by casting or P/M method. *Materials & Design*. 2008. No. 29. pp. 2002–2008.

11. Babkin V. G., Cherepanov A. I., Terentev N. A. *Litoy kompozitsionnyy material na osnove alyuminiya i sposob ego polucheniya* (Cast aluminium-based composite material and its obtaining method). Patent RF, No. 2516679. Published: May 20, 2014.

12. GOST 11069–2001. *Alyuminiy pervichnyy. Marki* (State Standard 11069–2001. Primary aluminium. Grades). Introduced: January 01, 2003. (in Russian)

13. Rodney P. Elliott. *Struktury dvoynykh splavov : spravochnik. Tom I* (Constitution of Binary Alloys, First Supplement). Translated from English. Moscow : Metallurgiya, 1970. 456 p.

14. Makarov G. S. *Slitki iz alyuminiyevykh splavov s magniym i kremniem dlya pressovaniya*. Osnovy proizvodstva (Aluminium alloy ingots with magnesium and silicon for pressing. Basis of production). Moscow : Internet Engineering, 2011. 528 p.

Перспективные материалы и технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Учебное пособие

Е. А. Левашов, А. С. Рогачев, В. В. Курбаткина, Ю. М. Максимов, В. И. Юхвид

Рассмотрены общие и специальные вопросы самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) как способа получения неорганических соединений и композиционных материалов. Изложены теоретические основы СВС, закономерности и механизмы горения и структурообразования в СВС-системах. Изучены термодинамические и кинетические аспекты взаимодействия компонентов при синтезе новых материалов в режиме горения. Представлены данные об основных технологических типах процессов производства порошков неорганических соединений, керамических материалов и изделий, новых композиционных материалов, литых тугоплавких соединений, о методах нанесения покрытий. Приведены сведения о структуре, свойствах и применении новых композиционных материалов. Уделено внимание лабораторным установкам для экспериментального исследования процессов СВС и оборудованию для промышленной реализации СВС-технологий.

Страницы: 377

Переплет: твердый

Год издания: 2011

На правах рекламы

По вопросам приобретения книги обращайтесь:
119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6., корп. 2
(НИТУ МИСиС, "А"-корпус), 6-й этаж, офис 624.
E-mail: books@rudmet.ru
Тел: (495) 955-01-75

«Руда и Металлы»
Издательский дом